

製品説明書

916-151 NYノンスリップクリヤー(改)

塗料タイプ

2液反応型ポリウレタン樹脂塗料

特徴

一般的にクリヤーを塗装した塗面は、美装と保護の観点より極めて適切有効である反面、場合によってはその滑り性が問題になることがあります。

本製品はNYクリヤーの長所(耐候性・無黄変等)を生かしながら、その面にノンスリップ性を最大限付与したものです。

対応硬化剤

D10-441

推奨シンナー

FBシンナーシリーズ

販売容量

主剤	12kg	シンナー	16L
硬化剤	4kg		

塗装仕様

配合比	主剤[P]	3	可使時間(20°C)		2~3時間
	硬化剤[D]	1	強制乾燥	80°C	2時間
	シンナー[T]	3.5~4.5			

表示

消防法区分	第四類第一石油類
危険等級	II
有機溶剤区分	第二種有機溶剤
その他	詳細は最新のSDSをご参照ください

注意事項

- ・主剤と硬化剤の配合比は厳守してください。
 - ・2液配合後は良く攪拌してください。
 - ・シンナーは本製品に対して適性のあるものをご使用ください。
 - ・配合した材料は、可使時間以内に使い切ってください。
- ※夏季は硬化が早くなるので注意してください。
- ・標準塗布量の範囲で、タレ・塗り残し・スケのないよう均一に塗装してください。
 - ・標準塗布量以上の厚塗りは避けてください。ピンホール・発泡の原因になります。
 - ・気温5°C以下、湿度85%以上、表面結露の見られる場合は、塗装を避けてください。
 - ・容器に記載した警告および注意事項を厳守してください。
 - ・その他注意事項についてはSDSをご参照ください。