

製品説明書
グランツシルバーシリーズ
塗料タイプ

①1液型ラッカー樹脂塗料 ②2液反応型ポリウレタン樹脂塗料

製品

①1-8-8000 ハイグランツシルバー-TXF ②9-8-7615 NYグランツシルバー

特徴

- 粒子感の少ない従来品には無い金属メッキ調の仕上がりをスプレー塗装で得られます。
- アンダーコート及びトップコートの組み合わせにより、様々な要求性能に応えると共に、金属類、ABSやCFRP等の樹脂製品等、様々な素材にも対応いたします。
- トップコートをカラークリヤー化する事により、様々な色彩を表現できます。
- ①はトルエン・キシレンを含まない、環境対応タイプです。

対応硬化剤

②D08-350

販売容量

①1-8-8000	3kg
②9-8-7615	3.6kg
②硬化剤	0.5kg
シンナー	4L / 16L

推奨シンナー

①②FBシンナーシリーズ

塗装仕様

①	配合比	塗料	100	強制乾燥	70~80°C	30分
		シンナー	90~130	標準膜厚		1~2μm
②	配合比	主剤[P]	40	強制乾燥	80°C	60分
		硬化剤[D]	1			
		シンナー[T]	65~80			

塗装仕様

輝度性を最大限発揮し、十分な塗膜性能を発揮する場合は、推奨のアンダーコート、トップクリヤーをご使用下さい。※詳細については別途ご相談ください。

表示

消防法区分	①②第四類第一石油類
危険等級	①②II
有機溶剤区分	①②第二種有機溶剤
その他	詳細は最新のSDSをご参照ください

注意事項

- ・シンナーは本製品に対して適性のあるものをご使用ください。
- ・標準塗布量の範囲で、タレ・塗り残し・スケのないよう均一に塗装してください。
- ・標準塗布量以上の厚塗りは避けてください。ピンホール・発泡の原因になります。
- ・気温5°C以下、湿度85%以上、表面結露の見られる場合は、塗装を避けてください。
- ・容器に記載した警告および注意事項を厳守してください。
- ・その他注意事項についてはSDSをご参照ください。