

## 製品説明書

## グランツシルバーシリーズ

### 塗料タイプ

1液型ラッカー樹脂塗料

### 製品

1-8-8000 ハイグランツシルバー-TXF

### 特徴

- 従来品には無い粒子間の少ない金属メッキ調の仕上がりをスプレー塗装で得られます。
- アンダーコート及びトップコートの組み合わせにより、様々な要求性能に応えると共に、金属類、ABSやCFRP等の樹脂製品等、様々な素材にも対応いたします。
- トップコートをカラークリヤー化する事により、様々な色彩を表現できます。
- トルエン・キシレンを含まない、環境対応タイプです。

### 推奨シンナー

FBシンナーシリーズ

### 販売容量

1-8-8000	3kg
シンナー	4L / 16L

### 塗装仕様

配合比	塗料	100	強制乾燥	70~80°C	30分
	シンナー	90~130	標準膜厚		1~2 $\mu$ m

### 塗装仕様

輝度性を最大限発揮し、十分な塗膜性能を発揮する場合は、推奨のアンダーコート、トップクリヤーをご使用下さい。※詳細については別途ご相談ください。

### 表示

消防法区分	第四類第一石油類
危険等級	II
有機溶剤区分	第二種有機溶剤
その他	詳細は最新のSDSをご参照ください

### 注意事項

- ・シンナーは本製品に対して適性のあるものをご使用ください。
- ・標準塗布量の範囲で、タレ・塗り残し・スケのないよう均一に塗装してください。
- ・標準塗布量以上の厚塗りは避けてください。ピンホール・発泡の原因になります。
- ・気温5°C以下、湿度85%以上、表面結露の見られる場合は、塗装を避けてください。
- ・容器に記載した警告および注意事項を厳守してください。
- ・その他注意事項についてはSDSをご参照ください。