

製品説明書
916-219 スプラ#008UV
塗料タイプ

2液反応型ポリウレタン樹脂塗料

特徴

特殊合成樹脂に無機微粒子(シリカ)を複合する事により、低汚染性や高硬度でキズ付きに抗特性を付与しております。

緻密で表面硬度の高い塗膜を形成し、汚れにくく汚染物質の付着を低減します。

また、汚染物質が付着しても雨水や風によって除去されやすい塗膜性能であり、高い汚染回復率を有しております。

紫外線吸収剤を追加添加する事により、さらなる耐候性の向上を実現した塗料となります。

対応硬化剤

D08-350

推奨シンナー

FBシンナーシリーズ

販売容量

主剤	4kg	シンナー	16L / 4L
硬化剤	1kg		

塗装仕様

配合比	主剤[P]	4	常温乾燥 (20°C)	指触乾燥	10~20分
	硬化剤[D]	1		指圧乾燥	6~8時間
	シンナー[T]	1.5		硬化乾燥	4~5日
可使時間(20°C)		6~8時間	強制乾燥	60°C	2~3時間
標準塗布量	115~135g/m ² (ドライ25~30μm)			120°C	20分

表示

消防法区分	第四類第一石油類
危険等級	II
有機溶剤区分	第二種有機溶剤
その他	詳細は最新のSDSをご参照ください

注意事項

- ・主剤と硬化剤の配合比は厳守してください。
- ・2液配合後は良く攪拌してください。
- ・シンナーは本製品に対して適性のあるものをご使用ください。
- ・配合した材料は、可使時間以内に使い切ってください。

※夏季は硬化が早くなるので注意してください。

- ・標準塗布量の範囲で、タレ・塗り残し・スケのないよう均一に塗装してください。
- ・標準塗布量以上の厚塗りは避けてください。ピンホール・発泡の原因になります。
- ・気温5°C以下、湿度85%以上、表面結露の見られる場合は、塗装を避けてください。
- ・容器に記載した警告および注意事項を厳守してください。
- ・その他注意事項についてはSDSをご参照ください。