

製品説明書

40 α シリーズ NYエナメル

塗料タイプ

2液反応型ポリウレタン樹脂塗料

特徴

- ・本製品は自身耐候性に優れた、アクリルポリオールを主バインダーとした、速乾性・耐久性に優れたポリウレタン樹脂塗料です。
- ・本シリーズは金属類に対して直接塗装可能です。(素材による)
- ・原色数が豊富かつメタリックやパールを併用する事で多彩な色調・加飾を表現できます。さらに抗菌剤の添加など、機能性を持たせることもできる拡張性も持ち合わせています。
- ・樹脂素材用として同一主剤+樹脂用硬化剤タイプの40 β シリーズ NYエナメルがございます。

対応硬化剤

D08-269 / D08-569

推奨シンナー

FBシンナーシリーズ

販売容量

主剤	16kg / 4kg	シンナー	16L / 4L
硬化剤	4kg / 1kg		

塗装仕様

配合比	主剤[P]	4	常温乾燥 (20°C)	指触乾燥	10分
	硬化剤[D]	1		指圧乾燥	5~6時間
	シンナー[T]	1.5~2.5	強制乾燥	80°C	40分
可使時間(20°C)	10~12時間	120°C		20分	

表示

消防法区分	第四類第一石油類
危険等級	II
有機溶剤区分	第二種有機溶剤
その他	詳細は最新のSDSをご参照ください

注意事項

- ・主剤と硬化剤の配合比は厳守してください。
 - ・2液配合後は良く攪拌してください。
 - ・シンナーは本製品に対して適性のあるものをご使用ください。
 - ・配合した材料は、可使時間以内に使い切ってください。
- ※夏季は硬化が早くなるので注意してください。
- ・標準塗布量の範囲で、タレ・塗り残し・スケのないよう均一に塗装してください。
 - ・標準塗布量以上の厚塗りは避けてください。ピンホール・発泡の原因になります。
 - ・気温5°C以下、湿度85%以上、表面結露の見られる場合は、塗装を避けてください。
 - ・容器に記載した警告および注意事項を厳守してください。
 - ・その他注意事項についてはSDSをご参照ください。