

製品説明書
0-1019 プラスチッククリヤー
塗料タイプ

1液アクリルラッカー樹脂塗料

特徴

本品は、熱可塑性プラスチック成型品（ポリカーボネート、ABS、AS,スチロール、塩ビ）などのアンダーコートとして塗装する1液塗料です。着色剤の添加により調色品も可能です。

推奨シンナー

0-0070 プラスチックシンナー

販売容量

0-1019	16kg
0-0070	16L

塗装仕様

配合比	0-1019	100	常温乾燥		2~3時間
	シンナー	20~30	強制乾燥 (40~45°C)	セッティング	5~10分
				乾燥	30~40分
			クーリング	10~15分	

表示

消防法区分	第四類第一石油類
危険等級	II
有機溶剤区分	第二種有機溶剤
その他	詳細は最新のSDSをご参照ください

注意事項

- ・シンナーは本製品に対して適正なシンナーを使用してください。
- ・標準塗布量の範囲で、タレ・塗り残し・スケのないよう均一に塗装してください。
- ・標準塗布量以上の厚塗りは避けてください。ピンホール・発泡の原因になります。
- ・気温5°C以下、湿度85%以上、表面結露の見られる場合は、塗装を避けてください。
- ・容器に記載した警告および注意事項を厳守してください。
- ・標準塗布量の範囲で、タレ・塗り残し・スケのないよう均一に塗装してください。
- ・標準塗布量以上の厚塗りは避けてください。ピンホール・発泡の原因になります。
- ・気温5°C以下、湿度85%以上、表面結露の見られる場合は、塗装を避けてください。
- ・容器に記載した警告および注意事項を厳守してください。
- ・その他注意事項についてはSDSをご参照ください。