

製品説明書

40βシリーズ NYエナメル

塗料タイプ

2液反応型ポリウレタン樹脂塗料

特徴

- ・本製品は自身耐候性に優れた、アクリルポリオールを主バインダーとした、速乾性・耐久性に優れたポリウレタン樹脂塗料です。
- ・本シリーズは樹脂類に対して1コートで塗装可能です。(素材による)
- ・原色数が豊富かつメタリックやパールを併用する事で多彩な色調・加飾を表現できます。さらに抗菌剤の添加など、機能性を持たせることもできる拡張性も持ち合わせています。
- ・金属素材用として同一主剤+金属用硬化剤タイプの40αシリーズ NYエナメルがございます。

対応硬化剤

D10-446

推奨シンナー

FBシンナーシリーズ

販売容量

| | | | |
|-----|------------|------|----------|
| 主剤 | 16kg / 4kg | シンナー | 16L / 4L |
| 硬化剤 | 4kg / 1kg | | |

塗装仕様

| | | | | | |
|------------|---------|---------|----------------|------|-------|
| 配合比 | 主剤[P] | 4 | 常温乾燥 (20°C) | 指触乾燥 | 10分 |
| | 硬化剤[D] | 1 | | 指圧乾燥 | 5~6時間 |
| | シンナー[T] | 1.5~2.5 | 強制乾燥 | 60°C | 90分 |
| 可使時間(20°C) | 10~12時間 | 80°C | | 40分 | |

表示

| | |
|--------|-------------------|
| 消防法区分 | 第四類第一石油類 |
| 危険等級 | II |
| 有機溶剤区分 | 第二種有機溶剤 |
| その他 | 詳細は最新のSDSをご参照ください |

注意事項

- ・主剤と硬化剤の配合比は厳守してください。
 - ・2液配合後は良く攪拌してください。
 - ・シンナーは本製品に対して適性のあるものをご使用ください。
 - ・配合した材料は、可使時間以内に使い切ってください。
- ※夏季は硬化が早くなるので注意してください。
- ・標準塗布量の範囲で、タレ・塗り残し・スケのないよう均一に塗装してください。
 - ・標準塗布量以上の厚塗りは避けてください。ピンホール・発泡の原因になります。
 - ・気温5°C以下、湿度85%以上、表面結露の見られる場合は、塗装を避けてください。
 - ・容器に記載した警告および注意事項を厳守してください。
 - ・その他注意事項についてはSDSをご参照ください。