

製品説明書

9-3500級シゴキエナメルシリーズ

塗料タイプ

2液反応型ポリウレタン樹脂塗料

特徴

シゴキ塗装に適した塗料設計により厚膜の塗膜が得られます。
被塗物のしなりに対する柔軟性や追従性を持ち合わせているためゴルフシャフトや釣竿等のCFRP製品への塗装に最適です。
調色による多彩なカラーバリエーションが表現可能です。

対応硬化剤

D04-019

販売容量

主剤	4kg
硬化剤	2kg

塗装仕様

配合比	主剤[P]	2	強制乾燥	50°C	2時間
	硬化剤[D]	1		80°C	1時間
可使時間(20°C)		3~4時間			

表示

消防法区分	第四類第一石油類
危険等級	II
有機溶剤区分	第二種有機溶剤
その他	詳細は最新のSDSをご参照ください

注意事項

- ・主剤と硬化剤の配合比は厳守してください。
 - ・2液配合後は良く攪拌してください。
 - ・配合した材料は、可使時間以内に使い切ってください。
- ※夏季は硬化が早くなるので注意してください。
- ・標準塗布量の範囲で、タレ・塗り残し・スケのないよう均一に塗装してください。
 - ・標準塗布量以上の厚塗りは避けてください。ピンホール・発泡の原因になります。
 - ・気温5°C以下、湿度85%以上、表面結露の見られる場合は、塗装を避けてください。
 - ・容器に記載した警告および注意事項を厳守してください。
 - ・その他注意事項についてはSDSをご参照ください。

主な原色

製品No.	製品名
9-3501	シゴキホワイト
9-3518	シゴキブラック
9-3536	シゴキグリーンGS
9-3550	シゴキレッド
9-3560	シゴキマルーン
35-149	シゴキブルー

一般物性

	条件
素材	ブリキ板(研磨有)

試験項目	試験結果	試験方法
1 鉛筆硬度	H~2H	三菱ユニ
2 エリクセン	合格	6.0mm
3 耐衝撃試験	合格	R1/4,W300g,H50cm
4 基盤目試験	100/100	1mm間隔 セロテープ(剥離残数/基盤目数)
5 描画試験	異常なし	
6 屈曲性	合格	2mmΦ